GAMMA CURE

Műszaki adatlap

Gyártó

XYPEX CHEMICAL CORPORATION
1371 Mayfield Place,
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9
Telefon: 604 273 5265
E-mail: enquiry@xypex.com
Web: www.xypex.com

Forgalmazó

ASTOP Magyarország Kft.
Iroda: H-1116 Budapest, Sopron út 72.
Raktár: H-1222 Budapest, Háros utca 7.
Telefon: +36 30 544 5336
E-mail: info@xypex.hu
Web: www.xypex.hu | ww.xypex.com

Termékleírás

A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátló szert speciálisan a Xypex kristályos technológiához fejlesztették ki. A Gamma Cure a különböző Xypex alkalmazások nedves utókezelésének alternatívájaként használható, lelassítja a víz betonfelületről történő párolgását. A Xypex Gamma Cure a Xypex szigetelőanyagok kristálynövekedésének gyorsítására is alkalmazható, katalizátorként szolgál a Xypex kristályos reakcióhoz.
Teszteredményekkel igazolt, hogy a Xypex Gamma Cure képes megtartani a friss beton nedvességének akár 65%-át is a hetedik napig.
Alkalmazása után átlátszó filmréteget képez a felületen, amely 2-3 napig védi a betonfelületet a túlzott kiszáradástól. Körülbelül 4 nap elteltével a Xypex Gamma Cure anyag párologni kezd. Párolgás után nem marad nyom a beton felületén.

Alkalmazási területek

Ahol a nedves utókezelés nem oldható meg | Meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok esetén | Függőleges betonfelületeknél

Termékjellemzők

Szín és halmazállapot:	világoskék folyadék
Létrehozott film színe:	átlátszó
Száradási idő:	2 óra
Kivitelezés:	Xypex alkalmazás után 1-2 órán belül

Anyagfelhasználás és alkalmazási utasítások

Egy 18,95 literes vödör kipárolgásgátló vízzel összekeverve kb. 375-400 m² felület kezelésére elegendő.

Az alkalmazás előtt a vödör tartalmát az adagolási arányoknak megfelelően jól össze kell keverni vízzel, a következő térfogatarányok szerint:

1 rész Xypex Gamma Cure folyadék és 3 rész tiszta víz.

A kipárolgásgátlót szórókészülékkel gazdaságosan lehet alkalmazni. Az egyenletes felhordás eléréséhez a fúvókát a felülettől kb. 0,5-1 méterre kell tartani.

1. Xypex bevonatok utókezelése

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel. Permetezze a keveréket a Xypex alkalmazását követő 1-2 órán belül a kezelt felületre.

2. Meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel és permetezze a beton felületére a Xypex termékek alkalmazását megelőzően. A Xypex Gamma Cure alkalmazása előtt nedvesítse a beton felületét.

Csomagolás

A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátlót 18,95 literes füles műanyagvödörben forgalmazzuk. Ez az egységcsomag nem bontható meg.

Tárolás

Száraz, fedett - sugárzó hőtől és fagytól védett - helyen, minimum 7 °C-os hőmérsékleten tárolva eltartható bontatlan csomagolásban a vásárlás napjától számított egy évig.

Munka- és egészségvédelmi előírások

A termék savas oldat.

A termék enyhén vagy közepesen irritálhatja a bőrt és a szemet. A Gamma Cure kezeléssel együtt használt cementtartalmú termékeknek sok olyan összetevője van, amelyek jelentős bőr- és szemirritációt válthatnak ki.

A munkavégzés során tartsa be az alkalmazási előírásokat, továbbá a munka- és egészségvédelmi szabályokat. Kerülje a bőrrel, szemmel való kontaktust. Védőfelszerelés alkalmazása javasolt. Szemmel való érintkezés esetén azonnal tiszta vizes öblítés javasolt, ha lenyelte, igyon 3-4 pohár tejet vagy vizet és forduljon orvoshoz.

Hulladékkezelés – Kövesse a helyi hulladékkezelési jogszabályokat. A megmaradt anyagot és a csomagolást helyezze el hulladéklerakóban vagy adja át egy erre szakosodott cégnek ártalmatlanításra.

Tanúsítás

A termék tanúsítását és a rendszeres üzemi gyártásellenőrzéseket az ANAB és a BSI, mint bejelentett Tanúsító Szervezetek végzik.

Kérjük olvassa el a termékadatlapot és a honlapunkon található részletes alkalmazási utasításokat is. A gyártó nem vállal garanciát az adott célra való alkalmasságra. A felhasználó határozza meg a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát és vállal minden ezzel kapcsolatos kockázatot és felelősséget.

Forgalmazó | ASTOP Magyarország Kft. | I: H-1116 Budapest, Sopron út 72. | R: H-1222 Budapest, Háros u. 7.
Telefon: +36 30 544 5336 | E-mail: info@xypex.hu | Honlap: www.xypex.hu | Global site: www.xypex.com
Manufactured by Xypex Chemical Corporation, 13731 Mayfield Place, Richmond, British Columbia, Canada V6V 2G9
XYPEX® a Xypex Chemical Corporation bejegyzett védjegye | Copyright © 1978-2024 Xypex Chemical Corporation

ISO 9001:2015
FM 63167