



GAMMA CURE

TERMÉKADATLAP

Betonszigetelés kristályos technológiával TM

Termékleírás

A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátló szert speciálisan a Xypex kristályos technológiához fejlesztették ki. A Gamma Cure a különböző Xypex alkalmazások nedves utókezelésének alternatívájaként használható, lelassítja a víz betonfelületről történő párolgását. A Xypex Gamma Cure a Xypex szigetelőanyagok kristálynövekedésének gyorsítására is alkalmazható, katalizátorként szolgál a Xypex kristályos reakcióhoz.

Alkalmazása után átlátszó filmréteget képez a felületen, amely 2-3 napig védi a betonfelületet a túlzott kiszáradástól. Körülbelül 4 nap elteltével a Xypex Gamma Cure anyag párologni kezd. Párolgás után nem marad nyom a beton felületén.

Teszteredményekkel igazolt, hogy a Xypex Gamma Cure képes megtartani a friss beton nedvességének akár 65%-át is a hetedik napig.

Alkalmazási területek

- ahol a nedves utókezelés nem oldható meg
- meleg, száraz, szeles időjárási viszonyok esetén
- függőleges betonfelületeknél

Csomagolás

A Xypex Gamma Cure kipárolgásgátlót 18,95 literes fűles műanyagvödörben forgalmazzuk. Ez az egységcsomag nem bontható meg.

Tárolás

Száraz, fedett - sugárzó hőtől és fagytól védett - helyen, minimum 7 °C fokos hőmérsékleten tárolva, eltartható bontatlan, zárt vödörös csomagolásban a vásárlás napjától számított egy évig.

Anyagszükséglet

Egy 18,95 literes vödör vízzel összekeverve kb. 375-400 m² felület kezelésére elegendő.

Alkalmazás

Az alkalmazás előtt a vödör tartalmát keverje össze vízzel az alábbi térfogatarányok szerint .

1 rész Xypex Gamma Cure folyadék és 3 rész tiszta víz.

A kipárolgásgátlót szórókészülékkel gazdaságosan lehet alkalmazni. Az egyenletes felhordás eléréséhez a fúvókát a felülettől kb. 0,5-1 méterre kell tartani.

1. XYPEX BEVONATOK UTÓKEZELÉSE

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel. Permetezze a keveréket a Xypex alkalmazását követő 1-2 órán belül a kezelt felületre.

2. MELEG, SZÁRAZ SZELES IDŐJÁRÁSI VISZONYOK

Keverjen össze Xypex Gamma Cure folyadékot tiszta vízzel és permetezze a beton felületére a Xypex termékek alkalmazását megelőzően. A Xypex Gamma Cure alkalmazása előtt nedvesítse a beton felületét.

Technikai segítség

További útmutatásért, alternatív felhasználási módszerekért vagy a Xypex kezelés kompatibilitásával egyéb termékekkel és technológiákkal kapcsolatban forduljon munkatársunkhoz.

Munka és egészségvédelmi előírások

A Xypex Gamma Cure savas oldat. A termék enyhén vagy mérsékelten irritálja a bőrt és a szemet. A Gamma Cure kezeléssel együtt használt cementtartalmú termékeknek sok olyan összetevője van, amelyek jelentős bőr- és szem-irritációt válthatnak ki.. Kerülje a bőrrel, szemmel való kontaktust és a belégzést. Védőfelszerelés alkalmazása javasolt. Szemmel való érintkezés esetén azonnal tiszta vizes öblítés javasolt, ha lenyelte, igyon 3-4 pohár tejet vagy vizet és forduljon orvoshoz. Részletes információk a termék Biztonsági adatlapjában találhatók. A termék felhasználása előtt mindig szerezzen be egy másolatot a termék legfrissebb *Biztonsági adatlapjából*.

Hulladékkezeléssel kapcsolatban kövesse a helyi hulladék-kezelési jogszabályokat. A megmaradt anyagot és a csomagolást helyezze el hulladéklerakóban vagy adja át egy erre szakosodott cégnek ártalmatlanításra.

Szavatosság és garancia

A Xypex Chemical Corporation, mint gyártó, garantálja, hogy a forgalmazói által értékesített termékek, anyaghibától mentesek és a gyártási előírások szigorú betartásával készültek. Ha valamelyik termék bizonyítottan hibás, a gyártóval szembeni felelősség a termék gyári cseréjére vonatkozik. A gyártó nem vállal garanciát az adott célra való alkalmasságra. A felhasználó határozza meg a termék rendeltetésszerű használatára való alkalmasságát és vállal minden ezzel kapcsolatos kockázatot és felelősséget. A termékek alkalmazásával kapcsolatban minden adat és felvilágosítás sem menti fel a felhasználót azon felelőssége alól, hogy a termékek adott célra való megfelelőségével kapcsolatos saját vizsgálatait és/vagy méréseit elvégezze.



Forgalmazó | ASTOP Magyarország Kft. | I: H-1116 Budapest, Sopron út 72. | R: H-1222 Budapest, Háros u. 7.
Telefon: +36 30 544 5336 | E-mail: info@xypex.hu | Honlap: www.xypex.hu | Global site: www.xypex.com
Manufactured by Xypex Chemical Corporation, 13731 Mayfield Place, Richmond, British Columbia, Canada V6V 2G9
XYPEX® a Xypex Chemical Corporation bejegyzett védjegye | Copyright © 1978-2024 Xypex Chemical Corporation

